

HiTech RESTORAT HP180

DOĞAL HİDROLİK KİREÇ ESASLI HAZIR SIVA-NATURAL HYDRAULIC LIME BASED READY PACK PLASTER

Tanım:

Tarihi kagir yapılarda kullanılan, çimento içermeyen, doğal hidrolik kireç esaslı hazır siva malzemesidir. .

Kullanım Alanları:

- Tarihi kagir yapıların onarımında,
- Dış siva yapılmasında,
- Sıva ve yüzey onarımlarında,
- Horasan sıva yüzeylerinde yüzey tesviyelerinde,
- Doğal taşların, tuğla ve duvar derzlerinin onarımlarında,
- 1 ,5 cm yüzey boşluklarının kapatılmasında kullanılır.

Özellikleri ve Avantajları:

Çözünür tuzlar içermediğinden tarihi yapıların restorasyonun da en iyi ürünlerdendir.

- Çimento içermez.
- Çiçeklenme direnci yüksektir.
- Kolay uygulanır. .
- Nefes alabilir, su buharı geçirimsizliği yüksektir.
- Hazır halde

Uygulama Talimatları:

Yüzey Kalitesi:

Tarihi yapıların onarılabilecek yüzeyler temiz, düzgün, sağlam, her türlü toz, yağ, kir, pas, kalıp yağı, deterjan gibi benzeri yapışmayı engelleyici maddelerden ve atıklardan arındırılmalıdır. Yüzeydeki zayıf parçalar çıkarılmalıdır. Yüzey Hazırlığı: Emici yüzeyler önceden ıslatılmalı fakat su birikintisi kalmamalıdır. HiTech RESTORAT HP180

Sıva harcını uygulamadan önce yüzeylerin nemlendirilmesi önerilir. Hazırlanan HiTech RESTORAT HP180 sıva harcı mala yardımı ile uygulanır. Uygulamadan sonra 36 saat yağmur, güneş ve dondan korunmalıdır Gereken su miktarı (1 torba toz için 6,5-8,0 lt su) ölçek yardımıyla temiz bir karıştırma kovasına konular ve üzerine HiTech RESTORAT HP180 sıva, yavaş yavaş ilave edilerek 400-500 devirli bir karıştırıcı ile yaklaşık 4 dakika kadar karıştırılır. Yaklaşık 4 dakika dinlendirilip tekrar 30 saniye karıştırıldıktan sonra malzeme kullanıma hazır hale gelir. Hazırlanan harç kalınlığı 2-3 mm arasında olacak şekilde mala ile uygulanır. Harcın suyunu çekmesi beklenir ve sıvacı fırçası ile çekmiş harcın üzerine su serpilerek çelik veya ahşap mala ile yüzey istenilen şekilde bitirilir. Çok daha pürüzsüz yüzey elde etmek için iki kat uygulama yapmak gereklidir. Katlar arasında bir gün beklenmelidir. Yeni katman uygulanmadan önce bir önceki katman nemlendirilmelidir.

Product Description

The product is a special, cement-free ready-pack mortar for restoration of historic buildings.

Areas of Usage

- it is used for restoration or strengthening of historical masonry structures,
- Repairing of dome and vault cracks,
- Stone, brick and wall laying of current historical structures,
- Plastering of structures which need high water vapor permeability,
- Restorations and jointing , grouting and repairing of green buildings
- it is used asa binder in the preparation of Khorasan mortar for grouting production.

Features and Advantages:

As it does not contain soluble salts, it is one of the best products in the restoration of historical buildings.

- It does not contain cement.
- Flowering resistance is high.
- Easy to apply. .
- Breathable, high water vapor permeability.
- Ready pack

Application Instructions

Surface quality:

The surfaces to be repaired of historical buildings should be cleaned from clean, smooth, solid, all kinds of dust, oil, dirt, rust, mold oil, detergent-like materials and waste. Weak parts on the surface should be removed. Surface Preparation: Absorbent surfaces should be wetted beforehand, but there should be no puddle. HiTech RESTORAT HP180

It is recommended to moisten the surfaces before applying the plaster mortar. The prepared HiTech RESTORAT HP180 plaster mortar is applied with a trowel. It should be protected from rain, sun and frost for 36 hours after the application. The required amount of water (6.5-8.0 lt water for 1 bag of powder) is put into a clean mixing bucket with a scale and HiTech RESTORAT HP180 plaster is added slowly and 400-500 cycles. It is mixed with a mixer for about 4 minutes. After resting for about 4 minutes and mixing again for 30 seconds, the material is ready for use. The prepared mortar is applied with a trowel in a thickness of 2-3 mm. The mortar is expected to absorb the water and the surface is finished with a steel or wooden trowel by sprinkling water on the mortar drawn with a plasterer brush. It is necessary to apply two coats to obtain a much smoother surface. One day should be waited between the floors. The previous layer must be moistened before applying the new layer.

Uygulama Notları / Sınırlamalar

- Dış mekan uygulamalarında ilk 3 saat güneş yağmur ve dondan korunmalıdır.
- Reaksiyon süreleri ortam ve zemin sıcaklıklarından etkilenir. Reaksiyon süreleri sıcak ortamda kısılır, soğuk ortamlarda uzar.
- Soğuk ortamlarda sıcak karışım suyu kullanılmalıdır.
- Sıcak ortamlarda ise buzlu karışım suyu kullanılmalıdır.
- Ürünün uygulanması esnasında iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbiseleri giyilmeli ve uygun gözlük ve maske kullanılmalıdır.
- Uygulamadan sonra direk güneş ışığı, şiddetli rüzgar, yüksek hava sıcaklığı (+34°C üzeri) yağmur ve don gibi olumsuz hava koşullarına karşı korunmalıdır. Ürün tam kürünü alıp sertleşmeden, eller su ve deterjan ile temizlenmelidir.
- Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleşmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Ürün sertleştikten sonra mekanik yöntemler ile temizlenmelidir.

Application Notes / Limitations

- In outdoor applications, the sun should be protected from rain and frost for the first 3 hours.
- Reaction times are affected by ambient and ground temperatures. Reaction times are shortened in hot environment and prolonged in cold environments.
- Hot mixing water should be used in cold environments.
- In hot environments, ice water should be used.
- During the application of the product, work clothes suitable for occupational health and safety rules should be worn and appropriate glasses and mask should be used.
- After the application, it should be protected against adverse weather conditions such as direct sunlight, strong wind, high air temperature (above + 30 ° C) rain and frost. Hands should be cleaned with water and detergent before curing the product.
- Immediately after the application, the equipment should be cleaned with water before it hardens. After the product hardens, it should be cleaned by mechanical methods.

Teknik Özellikleri / Technical Properties (at 23°C and 50% RH)

Genel Bilgiler / General Data

Malzeme Yapısı/ Material Structure : Doğal hidrolik kireç esaslı özel karışım
/ Natural hydraulic lime based special mixture

Görünüm / Appearance : Kırık beyaz / Off white

Raf Ömrü / Shelf Life :12 ay / months

Ambalaj / Packaging :20 kg kraft torba / bags

Uygulama Bilgileri / Application Data

Karışım Oranı: Horasan harcı formülüne göre değişkendir. / Changes according to mortar design.

Uygulama Sıcaklığı / Application Temperature Range: (+5°C) - (+35°C)

Sarfiyat/Consumption: Horasan harcı formülüne göre değişkendir. / Changes according to mortar design.

Performans Bilgileri / Performans Data

Tane boyutu / Grain size :0-0,8mm

Eğilme Dayanımı / Bend Resistance : > 2,0 N/mm2

Basınç Dayanımı / Compressive Strength : > 14 N/mm2

Bağ Dayanımı / Bond Strength: > 0,15 N/mm2

Su Buharı Geçirirliği /Water Vapor Permeability (EN 17 45): $\mu < 15$

Kapiler Su Emme / Capillary Water Absorption (EN 1015-18): 0,2 kg.m-2 .dk-0,5

Yangına Tepki / Reaction to Fire A1 sınıfı / Class

Sarfiyat

Karışım Yoğunluğu (kg/lt):1,90-2,05

1cm/ 1 m2 Toz Sarfiyat(kg) :16-17

Karışım su miktarı (lt):<4lt/ torba

Teknik bilgiler, +20°C hava sıcaklığında ve %50 rölatif hava nemi oranına göre elde edilen bitmiş ürünlerin Momentum Kimya Laboratuvar çalışmasında elde edilen yaklaşık değerlerdir.

Yüzey ve Çevre Sıcaklığı:

+5°C - +35°C

Uygulama Metodu / Ekipmanlar:

Consumption

Mixing Density (kg / lt): 1,90-2,05

1 cm / 1 m2 Powder Consumption (kg): 16-17

Mixing water amount (lt): <4lt / bag

Technical data are approximate values obtained in Momentum Chemistry Laboratory study of finished products obtained at + 20 ° C air temperature and 50% relative air humidity.

Surface and Environmental Temperature:

+ 5 ° C - + 35 ° C

Application Method / Equipment:

- Malzemenin prizini tamamlaması için, ortam ve zemin ısı, izin verilen minimum sıcaklığın altına düşmemelidir.
- Dış yüzey uygulamalarında, yüzeyin uygulamadan sonra ilk 24-48 saat arasında güneşten, rüzgardan, yağmurdan ve dondan korunması gerekir.

Temizlik:

Uygulamadan sonra direk güneş ışığı, şiddetli rüzgâr, yüksek hava sıcaklığı (+35°C üzeri) yağmur ve don gibi olumsuz hava koşullarına karşı korunmalıdır. Ürün tam kürünü alıp sertleşmeden, eller su ve deterjan ile temizlenmelidir.

Ekipmanların Temizliği:

Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleşmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Ürün sertleştikten sonra mekanik yöntemler ile temizlenmelidir.

Pota Ömrü (Pot life): 20 °C sıcaklıkta yaklaşık 30-35 dakika

Temizlenebilme Süresi: 20 °C sıcaklıkta yaklaşık 30-35 dakika

SARFIYAT:

Horasan harcı formülüne göre değişkendir

AMBALAJ: 18 kg kraft torba

DEPOLAMA:

Kuru ve serin ortamda kapalı orijinal ambalajlarında 12 ay boyunca saklanabilir. Sıvı bileşen dondan, toz bileşen nemden korunmalıdır.

Notlar:

Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen veriler, Momentum kimya 'nın kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilir.

- For the material to complete its setting, the ambient and ground temperature must not fall below the minimum allowed value.

- In exterior surface applications, the surface should be protected from sun, wind, rain and frost between the first 24-48 hours after application.

Cleaning:

After application, it should be protected against adverse weather conditions such as direct sunlight, strong wind, high air temperature (above + 35 ° C) rain and frost. Hands should be cleaned with water and detergent before curing the product.

Cleaning of Equipment:

Immediately after application, the equipment should be cleaned with water before it hardens. After the product hardens, it should be cleaned by mechanical methods.

Pot Life: About 30-35 minutes at 20 ° C

Cleaning Time: About 30-35 minutes at 20 ° C

CONSUMPTION:

Changes according to mortar design.

PACKAGING: 18 kg kraft bag

STORAGE:

Unopened original packages can be kept for 12 months in a dry condition.

Notes:

All technical data in this product data sheet are based on laboratory tests. The data actually obtained may vary due to conditions beyond the control of Momentum chemistry.

SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.

Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.

Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

SORUMLULUK BEYANI

Bu teknik föyde verilen bilgiler ve öneriler "Momentum" Laboratuvarlarının tecrübesi ve sistemli olarak toplanan saha uygulamaları doğrultusunda oluşturulmuştur. "Momentum" gerekli hallerde haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yukarıda verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için geçerlidir. Bu veri sayfasının güncel olduğunu doğrulamak kullanıcının sorumluluğundadır. Ürün, Teknik bilgi formunda tavsiye edilen amaca uygun kullanılmalıdır. Belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için tüm önlemleri almak kullanıcının yükümlülüğündedir. Bu teknik bilgi formundaki veriler ürünle ilgili belirli test koşulları altında ürün performans açıklamalarını vermek için tasarlanmıştır. Uygulama esnasındaki değişkenler ürün performansında önemli bir faktör olduğundan bu bilgiler kullanıcıya genel bir kılavuz olarak hizmet etmelidir. Burada yazılı olmayan uygulama kaynaklı sorunlardan dolayı "Momentum" dan yasal olarak herhangi bir sorumluluk kabul edilemez. Yerel ve Ulusal mevzuatlar ve yasalarda belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm önlemleri almak daima kullanıcının sorumluluğundadır. Bu ürüne ait kullanım prosedürleri ve koruyucu ekipmanlar ,depolama, taşıma, yangın ve ilk yardım vs. gibi güvenlik bilgileri için "GÜVENLİK BİLGİ FORMU" temin ederek, kurallara uyunuz. Son kullanım koşulları bilinmediğinden bu belge Garanti belgesi değildir. Sorumluluk kabul edilmez. Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için Teknik Servis bölümü ile irtibata geçiniz.

HEALTH AND SAFETY INFORMATION

Refer to the instructions specified in the harmfulness and precautionary statements on the product packaging. Product of the safety data sheet should be treated by the rules. Refer to the nearest health facility for unexpected health problems.

LEGAL NOTES

All the information and guidelines given in this technical sheet was formed and developed through the experience in the laboratories of Momentum, and was systematically collected by our field engineers. "Momentum" has the right to make changes in the product where necessary, without notice. The information given above is valid for the product from the date of publication. It is the user's responsibility to verify the accuracy of the information. The product should be used based on the technical information form for there commended purpose. It is the responsibility of the users to implement all measures for the fulfilment of the specified requirements. The data in the technical information form is designed to give descriptions of the product performance, under specific test conditions. An important factor in product performance is the variables that may occur in the initial process which should be used as a general guide to the user. Any unauthorised use of this product not covered in the written guidelines, Momentum will not be held legally responsible. It is always the responsibility of the user to take all necessary precautions regarding specific requirements of the law set out in local and national legislation. Follow the rules of the safety information provided in the Safety Data Sheet regarding operating procedure of the product, protective equipment, storage, fire and first aid etc. Conditions regarding the use of this product after its end date has nowarranty. We can not accept responsibility for products past their expiry date. Responsibility can not be accepted. Please contact the Technical Service department for more detailed information about the