

HITECH ASPHALT PAINT AB

Modifiye Alkid esaslı, Yüksek dayanımlı Asphalt Boyası

It is an alkyd-based, air-drying, with chlorine rubber, matte, asphalt coating paint with excellent adhesion.

Ürün tanımı:

Alkid esaslı, hava kurumalı, klor kauçuk reçine ile modifiye edilmiş, mükemmel yapışma kabiliyeti olan Mat, asfalt kaplama boyasıdır.

Uygulama alanları:

Karayolları, havaalanı pistleri, park alanları, asfalt, hafif araç garajları, beton ve ince sıvalı yüzeylere uygulanır.

TR

Product description:

It is an alkyd-based, air-drying, modified with chlorine rubber cooling, matte, asphalt coating paint with excellent adhesion.

Areas of application:

It is applied on highways, airport runways, parking areas, asphalt, light vehicle garages, concrete and thin plastered surfaces.

EN

Ürün özellikleri:

- Kullanıma hazırdır.
- UV ışınlarına ve dış hava koşullarına dayanıklı.
- Yüksek dayanımlıdır.
- Yaşlanmadan etkilenmez.
- Kolay ve hızlı uygulama.
- Nefes alır.
- Aşınma direnci yüksektir.

Product features:

- It is ready to use.
- Resistant to UV rays and outside weather conditions.
- High strength.
- It is not affected by aging.
- Easy and fast application.
- It takes breath.
- High abrasion resistance.

Uygulama şekli:

Yüzeyde her türlü yağ, kir ve kabarmış materyaller mekanik yada kimyasal yöntemlerle temizlenmeli ve yüzey tamamen kuru olmalıdır. Yol Cizgi Boyası kullanmadan önce çok iyi karıştırılarak, kullanım yerine göre, hacimce %10-15 oranında Endüstriyel Tiner ile inceltilir. Özel sprey ile boya atan araçlar veya pistole ile beton ve asfalt yüzeylere uygulanır. Fırça veya rulo ile de uygulama yapılabilir. Yüzeye tek kat olarak uygulanır. İki kat uygulama yapılacaksa katlar arasında en az 6 saat beklenilmelidir.

Method of application:

All kinds of oil, dirt and swollen materials on the surface should be cleaned by mechanical or chemical methods and the surface should be completely dry. Road Line Paint is mixed thoroughly before use and thinned with Industrial Thinner at the rate of 10-15% by volume, depending on the area of use. It is applied to concrete and asphalt surfaces with special spraying tools or spray gun. It can be applied with a brush or a roller. It is applied to the surface as a single layer. If two coats are to be applied, at least 6 hours should be waited between coats.

İnceltme:

Selilozik tiner,

Kuruma süresi: (23°C, %65 HR'de)

350 mikron kalınlık ve 23°C'de, dokunma kuruması 20-25 dakika, dip kuruması 50-60 dakikadır (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).kuruma süresi uzayabilir).

Thinning:

Cellosic thinner,

Drying time: (@ 23°C, 65% RH)

Touch dry time is 20-25 minutes at 350 micron thickness and 23°C, and thorough drying period is 50-60 minutes (drying time may increase under higher relative humidity and lower temperature).

Teknik özellikler:

Technical specifications:

- Yoğunluk:1,60-1,65kg/m³
- Yırtılma Mukavemeti:6,5 N/mm² (23°C ve 50 bağıl nem DIN 53455)
- Elastik:%10-15 (+3°C DIN 53455)
- pH değeri: 8-10
- Isı Mukavemeti:-40°C+70
- Uygulama Sıcaklığı:+5°C üzerinde uygulama yapılmalı
- Depolama Süresi:12 ay
- Sağlık ve Emniyet:Solvent toksidesi yoktur, YANMAZ
- Parlaklı:G3
- Kuru film kalınlığı:E4
- Tane Büyüklüğü:S1
- Yüzey kuruma süresi : 1-2 saat (normal iklim şartlarında)
- Renk : Beyaz ve renkli

Sarfiyat:

0,200-0,500kg /m² 2 kat uygulama
Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Ambalaj:

15kg-20kg plastik kova

Depolama:

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve 5°C ila 25°C sıcaklıktaki ortamlarda 12 ay boyunca saklanabilir. Açılan ambalajlar hemen kullanılmalıdır.

ÖNLEM İFADELERİ

- P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU/doktoru arayın.
P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın.
Cildinizi su/duş ile durulayın.
P405 Kilit altında saklayın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

- Density:1,60-1,65 kg/m³
- Tensile Strenght:6,5N/mm² (23°C-DIN53455)
- Elasticity:%10-15 (+3°C DIN 53455)
- pH Value:8-10
- Resistance of Temperature:-40°C+70
- Application Temperature:The material should not be applied below +5°C
- Storege:12 months
- Flash Point:Nonflammable
- Healt&Safety:Contains no solvents
- Unhazardous for human health
- Surface drying time: 1-2 hours (under normal climatic conditions)
- Color: White and colored

Consumption:

0,200-0,500kg /m² 2 layer application
Perform a controlled sample run to estimate the precise consumption.

Packaging:

15kg-20kg plastic pail

Storage:

Can be kept for minimum 12 months in the original unopened pails in dry places and at temperatures of 5°C-25°C. Once a can has been opened, use as soon as possible.

SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.

Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.

Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

SORUMLULUK BEYANI

Bu teknik föyde verilen bilgiler ve öneriler "Momentum" Laboratuvarlarının tecrübesi ve sistemli olarak toplanan saha uygulamaları doğrultusunda oluşturulmuştur. "Momentum" gerekli hallerde haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yukarıda verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için geçerlidir. Bu veri sayfasının güncel olduğunu doğrulamak kullanıcının sorumluluğundadır. Ürün, Teknik bilgi formunda tavsiye edilen amaca uygun kullanılmalıdır. Belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için tüm önlemleri almak kullanıcının yükümlülüğüdür. Bu teknik bilgi formundaki veriler ürünle ilgili belirli test koşulları altında ürün performans açıklamalarını vermek için tasarlanmıştır. Uygulama esnasındaki değişkenler ürün performansında önemli bir faktör olduğundan bu bilgiler kullanıcıya genel bir kılavuz olarak hizmet etmelidir. Burada yazılı olmayan uygulama kaynaklı sorunlardan dolayı "Momentum" dan yasal olarak herhangi bir sorumluluk kabul edilemez. Yerel ve Ulusal mevzuatlar ve yasalarda belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm önlemleri almak daima kullanıcının sorumluluğundadır. Bu ürüne ait kullanım prosedürleri ve koruyucu ekipmanlar ,depolama, taşıma, yangın ve ilk yardım vs. gibi güvenlik bilgileri için "GÜVENLİK BİLGİ FORMU" temin ederek, kurallara uyunuz. Son kullanım koşulları bilinmediğinden bu belge Garanti belgesi değildir. Sorumluluk kabul edilmez. Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için Teknik Servis bölümü ile irtibata geçiniz.

HEALTH AND SAFETY INFORMATION

Refer to the instructions specified in the harmfulness and precautionary statements on the product packaging. Product of the safety data sheet should be treated by the rules. Refer to the nearest health facility for unexpected health problems.

LEGAL NOTES

All the information and guidelines given in this technical sheet was formed and developed through the experience in the laboratories of Momentum, and was systematically collected by our field engineers. "Momentum" has the right to make changes in the product where necessary, without notice. The information given above is valid for the product from the date of publication. It is the user's responsibility to verify the accuracy of the information. The product should be used based on the technical information form for there commended purpose. It is the responsibility of the users to implement all measures for the fulfilment of the specified requirements. The data in the technical information form is designed to give descriptions of the product performance, under specific test conditions. An important factor in product performance is the variables that may occur in the initial process which should be used as a general guide to the user. Any unauthorised use of this product not covered in the written guidelines, Momentum will not be held legally responsible. It is always the responsibility of the user to take all necessary precautions regarding specific requirements of the law set out in local and national legislation. Follow the rules of the safety information provided in the Safety Data Sheet regarding operating procedure of the product, protective equipment, storage, fire and first aid etc. Conditions regarding the use of this product after its end date has no warranty. We can not accept responsibility for products past their expiry date. Responsibility can not be accepted. Please contact the Technical Service department for more detailed information about the